

Przyspieszacz PZP

DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA TWARDNIENIE

ZASTOSOWANIE	Do wykonania betonów towarowych, prefabrykowanych oraz wyrobów wibroprasowanych.
WŁAŚCIWOŚCI	<ol style="list-style-type: none">1. Przyspiesza twardnienie betonu.2. Umożliwia betonowanie w niskiej temperaturze powietrza.3. Skraca czas uzyskania wytrzymałości początkowej.4. Uplastycznia beton poprawiając jego urabialność.
KONTROLA JAKOŚCI	Produkcja podlega ścisłej kontroli jakości wg ISO 9001:2015 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)
DOPUSZCZENIA	Certyfikat ZKP - CE nr 1488-CPR-0008/Z
BAZA	Polimer
POSTAĆ	Ciecz barwy żółtej
GĘSTOŚĆ	1190 ± 30 (kg/m ³)
SKŁADOWANIE	Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub stali w temperaturze od 10-40°C. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać. Termin ważności 12 miesięcy.
OPAKOWANIE	Kontenery 1000kg Beczki 120kg
DOZOWANIE	Dozowanie jest zależne od przyjętych wymagań projektowych betonu. Mieści się w przedziale od: 0,7 - 2% do m.c.
PRZYGOTOWANIE MIESZANKI BETONOWEJ	Przed zastosowaniem Przyspieszacza PZP należy przeprowadzić próbę przydatności w zaprojektowanym betonie. Stosowanie kilku domieszek wymaga sprawdzenia ich kompatybilności doświadczalnie lub zasięgnięć informacji u producenta. Dozować z wodą w trakcie sporządzania mieszanki betonowej. Zabrania się dozowania domieszki do suchych składników. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być monitorowane w sposób ciągły tak, aby czynniki pozwalające uzyskać wysoką jakość betonu zostały zachowane.
TRANSPORT	Przyspieszacz PZP jest produktem bezpiecznym z punktu widzenia transportu oraz przechowywania i nie podlega ograniczeniom ADR. Zaleca się kryte środki transportu.

ANDROIMPEX SP. Z O.O.

ADRES: ul. Krakowska 83F, 34-120 Andrychów, Polska, TEL. +48 33 875 19 38
EMAIL: d.handlowy@androimpex.pl, WWW.ANDROIMPEX.PL

STRONA 1

Przyspieszacz PZP

DOMIESZKA PRZYSPIESZAJĄCA TWARDNIENIE

WARUNKI BHP

Postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz skórą.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYCIEKU

Produkt praktycznie nieszkodliwy. O ile to możliwe zlikwidować wyciek (np. uszczelnić, uszkodzone opakowanie, umieścić w opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się cieczy przez obwałowanie terenu. Rozlaną ciecz przysypać materiałem chłonnym (np. piaskiem) i zebrać do pojemnika na odpady oraz zagospodarować lub unieszkodliwić z zgodnie obowiązującymi przepisami. Zanieczyszczoną powierzchnię sptukać wodą, pozwalając aby spłynęła do kanalizacji – preparat ulega biodegradacji.

KLASYFIKACJA

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

ASPEKT PRAWNY

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również niepotwierdzone pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

ANDROIMPEX SP. Z O.O.